

Изоспан SL

БУТИЛ-КАУЧУКОВАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА



НАЗНАЧЕНИЕ

- ✓ герметизация и скрепление нахлёстов полотен пароизоляции Изоспан
- ✓ крепление полотен пароизоляции Изоспан к шероховатым поверхностям (строительный камень, дерево)

ФОРМА ВЫПУСКА

Внешний вид ленты



Ширина 15 мм

Толщина 1 мм

Длина 45 м.п.

Защитный слой силиконизированная бумага

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав бутил-каучук

Прочность связи при отрыве не менее 0,03 МПа (бетон)

Испытания при низких температурах - 40°C без трещин

Температурная устойчивость от - 40°C до + 80°C

Температура монтажа не ниже +5°C

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Склеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми, обеспыленными, свободными от грязи и масел. Монтаж рекомендуется проводить при температуре не ниже +5°C.

При склеивании нахлёстов полотен пароизоляции Изоспан лента **Изоспан SL** наклеивается на верхний край нижерасположенного укреплённого полотна антиадгезионной бумагой вверх. Затем с требуемым по инструкции нахлестом укладывается и закрепляется вышерасположенное полотно материала Изоспан. С ленты снимается антиадгезионная бумага и оба полотна прижимаются друг к другу в месте склейки.

Для получения надежного соединения при монтаже соединительной ленты рекомендуется подкладывать опорную рейку под полотна материала в месте склейки.

